

WEICON EASY-MIX PU90

2-KOMPONENT POLYURETHANE LIM



Vare Nr: IL615 WEICON EASY-MIX PU90, 50ML

Vare Nr: IL620 WEICON HANDDISPENSER D50

Vare Nr: IL619 MIXER NOZZLES QUADRO

ALSIDIG 2-KOMPONENT KONSTRUKTIONS LIM

HÆFTER OMGÅENDE PÅ ALLE OVERFLADER

KAN BRUGES INDEN- OG UDENDØRS

PERFEKT TIL ODRETTE FLADER, OG DRYPPER IKKE

LIMER PÅ PLASTIK, METAL, RUSTFRIT STÅL, GLAS, TRÆ, STØBEJERN, VINYL M.M.

EKSTREM HØJ STYRKE, VEJRBESTANDING, OG RESISTENT MOD KEMIKALIER

ANVENDELSE:

WEICON EASY -MIX PU90 giver stærke konstruktionsbindinger på metal, plastik, keramik, glas, støbejern, stål, aluminium, acryl, vinyl, træ m.m.

WEICON EASY -MIX PU90 har 90 sekunders potlife, håndteringsstyrke efter 5 minutter og kan bearbejdes efter ca. 10 minutter

WEICON EASY -MIX PU90 er særdeles velegnet til at løse reparationsopgaver af enhver slags

WEICON EASY -MIX PU90 kan bruges fra -55 grader C, og op til 125 grader C

BRUGSANVISNING:

1. Rens fladerne, der skal limes, grundigt med TG C DEGREASER
2. Påsæt et nyt blanderør på LIMPISTOLEN
3. Påfør limen den ene af de flader, der skal limes sammen, og sammenfør emnerne
4. Emnerne bør efter sammenføring være helt i ro, i de første 90 sekunder, men behøver ikke være i spænd
5. Efter 90 sekunder kan emnerne flyttes, og efter 10 minutter kan menerne bearbejdes videre, hvis dette behøves