

## HARD HAT

### VARMERESISTENT SPRAYMALING



Vare Nr: ARMA7715, HARD HAT ALUMINIUM, 500 ML.

Vare Nr: ARMA7778, HARD HAT SORT, 500 ML.

**MEGET HURTIGTØRRENDE.**

**INDEHOLDER RUSTBESKYTTENDE PIGMENTER.**

**OPFRISKER OG REPARERER I EN ARBEJDSGANG.**

**ER FRI FOR BLY OG KROMAT.**

**ØKONOMISK I BRUG - 2-3 M<sub>2</sub> RÆKKEEVNE.**

#### ANVENDELSE:

HARD HAT er en specielt fremstillet topmaling på spray, baseret på en hurtigtørrende silikone modificeret alkyd harpiks. HARD HAT indeholder endvidere rustbeskyttende pigmenter og er bly- og kromatfri.

HARD HAT kan med fordel påføres på nyt stål, sandblæst stål, galvaniseret stål eller rengjorte tidligere malede overflader. Kan også anvendes på grill, brændeovn og andre varmekilder.

HARD HAT er konstrueret til mindre reparationer eller som opfriskning, og yder beskyttelse i lette indendørs industrielle miljøer ved normal luftfugtighed.

En spraydåse med HARD HAT dækker 2 m<sup>2</sup>, under optimale forhold. Porøsitet og stand kan medføre mindre dækning.

#### BRUGSANVISNING:

Luftfugtighed max. 85%, dåsens temperatur min. 0 grader C.

OBS - overfladen skal være ren og tør under påføring.

Fjern hættten. Spraydåsen rystes i min. 1 minut efter at blandekuglen kan høres, og rystes jævnlgt under brugen. Hold dåsen ca. 30 cm. fra overfladen og bevæg den fra side til side parallelt med overfladen. Hold dåsen i bevægelse når ventilen er nedtrykket for at undgå at maling løber. Påfør flere tynde lag med få minutters mellemrum for optimal filtykkelse.

Efter brug vendes spraydåsen med bunden i vejret, og ventilen trykkes i bund, til der kun kommer drivmiddel ud. HARD HAT er selvgrundene og må ikke bruges på grundere eller malinger, som ikke er varmeresistente.